

Massa SUB 920 utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionados, que proporcionan un rendimiento excelente para el sistema de inmersión intermitente en agua de mar o agua dulce. Se puede aplicar directamente sobre las superficies sumergida debido a curar bajo el agua.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### TIPO

Masa a base de resina epoxi, alto espesor sin disolventes y alta impermeabilidad, de dos componentes.

### MODO DE EMPLEO

Recomendado para las plataformas marinas y estructuras metálicas ubicadas en la zona de desplazamiento marea (*splash zone*), región los ánodos y áreas en las que sólo la aplicación bajo el agua es posible.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>COLOR</b>	Verde Oscuro		
<b>TEXTURA</b>	Semibrillante		
<b>SÓLIDOS POR VOLUMEN</b>	100%	De acuerdo con ISO 3233	
<b>PESO POR LITRO</b>	1,600 ± 0,05 g/ml	De acuerdo con ASTM D 1475	
<b>PUNTO DE INFLAMABILIDAD</b>	100°C		
<b>RELACIÓN DE MEZCLA</b>		Peso	Volumen
	<b>Comp. A</b>	100,0	0,83
	<b>Comp. B</b>	100,0	1,0
<b>VIDA ÚTIL DE MEZCLA (25°C)</b>	30 min		
<b>TIEMPO DE INDUCCIÓN</b>	No aplicable		
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	0,3 m <sup>2</sup> /l para 3000 µm		
<b>ESPESOR POR CAPA</b>	Filme húmedo e seco 3000 µm		
<b>TIEMPO DE SECADO, para 3000 µm</b>		25°C	
		Mínimo	Máximo
	<b>Tacto</b>		3 h
	<b>Manejo</b>		18 h
	<b>Repintado</b>	18 h	48 h
<b>CONDICIONES AMBIENTALES</b>	<b>Temperatura</b>	Debe estar entre 0 y 40°C	
	<b>Diluyente</b>	No aplicable. Utilice el agua para la limpieza.	
	<b>Espátula / Alisador</b>	Homogeneizar durante 1 o 2 minutos los componentes A y B con el mantenimiento de la relación de mezcla hasta que tenga una de color verde uniforme. Después de la homogeneización, dejar reposar la masa durante aproximadamente 4 a 6 minutos y luego proceder aplicación.	
<b>DATOS DE APLICACIÓN</b>		Antes de la mezcla, humedecer las manos.	
	<b>A mano</b>	Homogeneizar durante 1 o 2 minutos los componentes A y B con el mantenimiento de la relación de mezcla hasta que tenga una de color verde uniforme. Después de la homogeneización, dejar reposar la masa durante aproximadamente 4 a 6 minutos y luego proceder aplicación. Para nivelar y alisar la masa bajo el agua, utilice su propia mano.	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	<b>Directo sobre superficie metálica</b>	La superficie debe estar seca, libre de sales, aceites, grasa, polvo y otros contaminantes. Si las condiciones lo permiten, eliminar las sales. Recomendado patrón de tratamiento de la superficie: tratamiento mecánico SIS St 3 mínimo - Grado de corrosión C.
	<b>Hormigón nuevo</b>	Usar solução de ácido muriático a 10% para neutralizá-lo. Após, lavar com água em abundância. Esperar el secado. La superficie debe estar seca, libre de sales, aceites, grasa, polvo y otros contaminantes.
	<b>Hormigón viejo</b>	Es recomendable ponerse en contacto con un técnico.
	<b>Primer recomendado</b>	No aplicable.
	<b>Acabado recomendado</b>	No aplicable.

**FECHA DE EXPIRACIÓN** 12 meses después de la fecha de fabricación.

**NÚMERO ONU** 1263

**NÚMERO DE RIESGO** 33

#### RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía en función de la técnica de aplicación, el tipo y la rugosidad del espesor del sustrato aplicado y las condiciones ambientales, y el método.
2. Los valores encontrados en las pruebas que figuran en esta hoja se obtuvieron en el laboratorio a una temperatura de 25°C con la pintura del color blanco. Con diferentes temperaturas antes mencionadas los valores naturalmente sufren cambios significativos.
3. Temperaturas bajas aumentan el tiempo de cura. Para temperaturas abajo de 10°C, consulte nuestro Departamento Técnico.
4. La vida útil de mezcla disminuye con el aumento de temperatura y de volumen catalizado.

#### RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso y / o mal manejo de este producto pueden ser peligrosos para la salud y causar un incendio o una explosión. No utilizar antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños y lesiones.
2. **Almacenamiento:** Almacenar en ambientes protegidos, con buena ventilación y una temperatura máxima de 40 ° C. No lo exponga a la luz solar directa.
3. **Inflamabilidad:** Manténgalo alejado de llamas y chispas.
4. **Inhalación:** Evite respirar los vapores, mantener una buena ventilación durante la aplicación y secado.
5. **Manipulación:** Evitar el contacto con la piel y los ojos, el uso de guantes, gafas, máscaras de protección y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del sitio de aplicación. Mantener alejado de los niños y animales de contacto.



---

**EN CASO DE ACCIDENTE**

---

1. Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y limpiar con un jabón neutro.
  2. Contacto con la ropa: Quitar la ropa afectada y lávela en un lugar adecuado.
  3. Fugas: Aislar el Área – no fumar. Detener y contener la los derrames con arena, aserrín o tierra y transferir los líquidos contenidos y los sólidos por separado, para proceder a la eliminación.
  4. Fuego: Proteger los recipientes no dañados con chorro de agua, spray o niebla. Apagar el fuego con extintores de CO<sub>2</sub>, espuma o polvo químico seco.
  5. Salpicaduras en los ojos: Lave inmediatamente con agua corriente limpia (por lo menos durante 10 minutos) y buscar atención médica.
- IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la ficha seguridad de este producto químico.
-